再生クラッシャーランRC-30製造フローシート

株式会社ガイアテック 川辺工場 砕石プラント Co の小割(ブレーカ) ➡ 原材料 As の小割(ブレーカ) Co とAsを2対1 1次プラント で混合して投入 原料ビン スクリーン ジョークラッシャー 細粒 サージパイル 2次プラント アストロコーン 磁選機 原料ビン フィーダー 30mmスクリーン スクリ 製品の製造 ホイールローダーのバケットで 再生材RC(30-0) 3杯 30-0 新材C-30 : 2杯 混合・攪拌して製品とする RC(30-0) 製 再生クラッシャーランRC-30

(Co 40% As 20% 新材 40%)

再生クラッシャーランRC-30製造フロー写真

(株)ガイアテック 川辺工場

ブレーカ



大物材の小割

原料ビン



破砕プラントへの 投入口

ジョークラッシャー ST36-48



一次破砕機

アストロコーン 2500



二次破砕機

磁選機



マグネットで 金属類の除去

オートファイン 45オートファイン



三次破砕機

ペブラス 1200RX



整粒機

フルイ スクリーン



製品の製造



RC-30とC-30の混合・攪拌

製品



製品の使用状況







基礎材



裏込材