再生砕石（RC-30)製造フロー

有限会社轟木砕石

再生砕石（RC-30）

（コンクリート塊50％＋アスファルト塊10％+補足材(砕石)40％）



再生砕石(RC-30) 製造フロー

有限会社轟木砕石

①がれき類搬入

②がれき類保管場所

③小割(磁選機付き)

④プラント投入前に原材料を計量混合

⑤一次破砕

リターンして再度破砕処理

⑥磁選機(金属類)除去

⑦作業員による異物除去

⑧製品篩分け

オーバーサイズ

⑨二次破砕

⑩製品出口

⑪製品撹拌

RC-30

有限会社轟木砕石

30ｍｍカットフルイ

再生砕石
(RC-30)

路盤材

構造物裏込め材

構造物基礎砕石