再生クラッシャーラン　RC-40　フローシート

ヨシムラ(株)

保管場所

排出事業者

ヨシムラ(株)砕石工場

CoとAsは別々に処理

ブレーカー、小割機にて前処理
(フォーククロー等で異物、鉄筋除去)

プラント全景

小割状況

1次プラントへ投入

150mmオーバーをもどす

1次破砕機
ジョークラッシャー　RXJ4230

70mmオーバーをもどす

1次破砕機

1次振動フルイ機

1次振動フルイ機
2段(150、30mm)

30mm以下はRC30へ

2次振動フルイ機

2次振動フルイ機
3段(150、70、30mm)

30mm以下はRC30へ

トロンメル

30-70mmを2次プラントへ投入

金属探知機

金属探知機
人力による異物除去

40mmオーバーをもどす

2次破砕機
スーパーインペラー　KIS-1010HN

2次破砕機

40mm
スクリーン

トロンメル 40mm

RC-40
(Co100%，As100%)

混合状況

ホイールローダーで混合撹拌

RC-40(Co100%)1杯
RC-40(As100%)1杯
C-40(新材)2杯　の割合で混ぜる

製品
RC-40

再生クラッシャーラン RC-40

(コンクリート塊25%
アスファルト塊25% ＋ 新材50%)

再生クラッシャーラン RC－40　利用状況

路盤材

裏込材

基礎材