


再生碎石 (RC-30) 製造フロー

(Co60% As20% 新材20%)

(有)上浦産業

小割(前処理)して投入



小割した後、タイヤショベルで、Co3 As1 新材1の割合で混合し原料ビンに投入



磁選機付き小割機

小割時に金属等異物の除去



1次ジョークラッシャー

1次ジョークラッシャー



磁選機①

磁選機①
金属の除去

製品の使用状況



路盤材



基礎材



2次コンクラッシャー

2次コンクラッシャー

ぐりスクリーン

150

80

80-150

150以上



振動スクリーン①

磁選機②
金属の除去



磁選機②



3次コンクラッシャー



40mmスクリーン

振動スクリーン①
(40mmスクリーン)

3次コンクラッシャー

人手による異物除去

磁選機③
金属の除去



磁選機③

振動スクリーン②
(30mmスクリーン)

オーバーサイズは破砕機へリターン



振動スクリーン②

整粒機
(パイパス)



30mmスクリーン

0-40

RC-30(0-30)

混合

再生碎石 (RC-30)

