


再生碎石RC-40製造フロー

(株)甲斐組



⑧製品の製造
(再生材と新材の混合)



・RC-40(Co50%,As20%)と新材砕石C-40を
タイヤショベルで7杯、3杯の割合で計量
混合して製品とする

⑨製品ストックヤードに保管



・RC-40
がれき類(Co50%・As20%・新材30%)

⑩製品出荷・販売



製品の使用状況



路盤材



路盤材



裏込材



基礎材